


/ Bomarbree XXL TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

BOMARBRE XXL TECHNICAL CHARACTERISTICS

BOMARBRE XXL CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|----------------------------------|---|
| Referentie / Ref. / Réf. | BOMARBRE XXL-111 VERDE Cementgebonden marmarcomposit - cementbounded marble coposite - composite de marbre lié au ciment |
| Afwerking/Finish/Finition | Verzoet - Honed - Adoucie |
| Keuze/Choice/Qualité | 1 |



| PRESTATIEKLASSEN TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | | | XXL WAARDEN XXL VALUES VALEURS XXL |
|--|--|--|--|
| Water absorptie Water absorption Absorption d'eau | | | ≤5.40% |
| Buigsterkte Bending strenght Résistance à la réflexion | | | ≥8.40MPa |
| Breuksterkte Breaking load Charge de rupture | | | > 3 kN |
| Slijtsterkte Abrasion resistance Résistance à l'abrasion de surface | | | 15.20 cm ³ / 50cm ² |
| Vorstweerstand Frost resistance Résistance au gel | | | Vorstbestendig 2/B Resistant 2/B Résistant 2/B |
| Vuurbestendigheid Fire resistance Résistance au feu | | | Bestendig (A1o niet brandbaar) Resistant Résistant |
| Anti-slipwaarde Slip resistance Résistance au glissement | | | R9 |
| Granulometrie Chipsize Granulometrie | | | 1-25mm |

STONE

Grote Steenweg 1, 9870 Olsene

T +32 9 388 91 11

www.stone.be

info@stone.be