

/ Bomarb্রে XXL TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

BOMARBRE XXL TECHNICAL CHARACTERISTICS

BOMARBRE XXL CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Referentie / Ref. / Réf.	BOMARBRE XXL-143 Carrara 25 Cementgebonden marmerecomposit - cementbounded marble coposite - composite de marbre lié au ciment
Afwerking/Finish/Finition	Verzoet - Honed - Adoucie
Keuze/Choice/Qualité	1



PRESTATIEKLASSEN TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			XXL WAARDEN XXL VALUES VALEURS XXL
Water absorptie Water absorption Absorption d'eau			≤2,70%
Buigsterkte Bending strenght Résistance à la réflexion			8,10MPa
Breksterkte Breaking load Charge de rupture			> 3 kN
Slijtsterkte Abrasion resistance Résistance à l'abrasion de surface			19,60 cm3 / 50cm2
Vorstweerstand Frost resistance Résistance au gel			Vorstbestendig 2/B Resistant 2/B Résistant 2/B
Vuurbestendigheid Fire resistance Résistance au feu			Bestendig (A1fl brandwerend) Resistant Résistant
Anti-slipwaarde Slip resistance Résistance au glissement			R9
Granulometrie Chipsize Granulometrie			1-25mm

STONE
Grote Steenweg 1, 9870 Olsene
T +32 9 388 91 11

www.stone.be
info@stone.be